



後処理用 溶剤系速乾型スパッタ付着防止剤

SPADOLL

スパドール MMA

“後処理用速乾型スパッタ付着防止剤”のご紹介です。

特長

寒冷地でも冬期凍結しません。

多層盛りに効果があります。(3層盛り位まで)

速乾性で塗布後すぐ溶接が出来ます。(約2分後)

使用上の注意

塗装剥離を起こしますので、溶接後この皮膜の上に、そのまま塗装はしないで下さい。

溶接後、塗料の塗布及び電着塗装・メッキ処理などを行う場合は、この皮膜を水洗・酸洗・溶剤洗浄・アルカリ脱脂等で除去後、行って下さい。

容器から液を取り出す際

ネジ蓋を徐々にゆるめ、内部の圧力が完全に抜けたのを確認後、ネジ蓋を取るようして下さい。

溶接する前

スプレー・刷毛で溶接鋼材に塗布し、充分乾燥させた後、溶接を行って下さい。

スプレーで塗布する場合

耐溶剤性パッキンを使用したスプレーを使用して下さい。

刷毛で塗布する場合

容器は蓋のできるものを使用し、使用後は溶剤分が揮発しないよう、密閉して下さい。

未乾燥の状態での溶接

有害ガスが発生しますので、充分(2分以上)乾燥させた後、溶接作業を実施下さい。

狭い場所での使用

酸欠の恐れがありますので、換気に充分気をつけて下さい。

他の液との混合

変質の原因となりますので、行わないで下さい。

こぼれた場合

直ちにウエス等で吸着させ、拭取って下さい。



株式会社 **タイムケミカル**

成分及び分類

対象鋼材： ステンレス鋼及び後処理を要する軟鋼・高張力鋼

品番	液外観	塗布面積	比重	指触乾燥	塗膜状況
MMA	茶透明色	40 m ² /kg	1.30	1分	クリアー

保管及び廃棄

直射日光の当たる場所、高温になる場所、火気のそばで保管しないで下さい。
焼却すると、有害なガスを発生しますので、焼却せず産業廃棄物として廃棄して下さい。

労働安全衛生法上の注意事項

本製品は、労働安全衛生法施行令、有機溶剤中毒予防規則で第2種有機溶剤に該当。
下記の注意事項を遵守し使用下さい。

使用時には、換気を充分行い、取扱い作業所には局所排気装置と設けて下さい。
取扱い中は、必要に応じ防毒マスク・送気マスク・保護手袋を使用して下さい。
容器からの出し入れでは、こぼさないよう注意して下さい。
取扱い後は、手洗いを充分に行なって下さい。
安定した場所に保存し、容器の蓋を確実にして下さい。

荷姿・規格 **MMA** 18kg丸缶、200kgドラム缶



注意事項

改良のため、予告なく性状や特性を変更することがありますので、ご了承下さい。
試験結果は、弊社試験室における実験に基づくもので、保証値ではありません。
商品に関するお問合せは、最寄の当社へお願い致します。

お求めは：



本 社 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見 2-3-1 TEL 043(202)2472 FAX 043(222)7742
東日本事業所 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見 2-3-1 TEL 043(202)2470 FAX 043(222)7741
西日本事業所 〒566-0073 大阪府摂津市烏飼和道 2-8-14 TEL 0726(54)8771 FAX 0726(54)8773
工 場 〒300-0732 茨城県稲敷市上の島 3154-1 TEL 0299(78)3456 FAX 0299(78)3481
船橋研究所 〒274-0063 千葉県船橋市習志野台 2-49-19 TEL 047(402)3453 FAX 047(402)3453
柏 研 究 所 〒277-0882 千葉県柏市柏の葉 5-4-6-309 TEL 04(7132)5613 FAX 04(7132)5614
× - ル info@timechemical.co.jp